

FICHA DE PRODUCTO

SikaWall®-75 Weatherseal Spray & Roll-On

Membrana impermeable y barrera de aire

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall-75® Weatherseal Spray & Roll-On es una membrana 100% impermeable, diseñada como barrera resistente al agua y barrera de aire, cuya aplicación se realiza antes de la instalación de Sistemas EIFS y DAFS.

USOS

Aplicación sobre los siguientes sustratos:

- Hormigón, Bloques de hormigón
- Placas de OSB, que cumplan la norma NCh 3618.
- Placas de madera contrachapada CDX (Clase C a D), que cumplan la Norma NCh 3617.
- Placas de fibrocemento.
- Placas de yeso grado exterior / Placas de yeso grado exterior reforzadas con fibra de vidrio.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar.
- Fácil de aplicar.
- Permite uniformar la absorción del sustrato.
- Promueve la adherencia.
- Impermeable.
- Permeable al vapor de agua.
- Altamente flexible.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Polímero elastomérico 100% acrílico.
Presentación	Tineta plástica de 20 kg
Apariencia / Color	Líquido viscoso color azul
Conservación	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en bodega, protegido del sol y la congelación, no aplilar más de 2 Tinetas de altura.
Resistencia de Adhesión en Tracción	≥ 1 MPa, sobre hormigón. ≥ 1 MPa, sobre OSB. ≥ 1 MPa, sobre Fibrocemento. ≥ 1 MPa, sobre madera contrachapada. (según norma ASTM D4541)
Permeabilidad al Agua	Sin penetración de agua (norma de referencia: NCh2256/1, pipeta Karsten)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente	Min. 5°C / Max. 35°C
----------------------	----------------------

Ficha de Producto

SikaWall®-75 Weatherseal Spray & Roll-On

Agosto 2025, Versión 01.03

021890300000000009

Temperatura del Soporte	Min. 5°C / Max. 35°C			
Tiempo de Secado	24 horas. Una alta humedad y baja temperatura aumenta el tiempo de secado.			
Consumption / Yield / Dosage (PRINT single line)	Soporte	Número mínimo de capas para obtener la cobertura necesaria	Rendimiento aproximado por capa	Rendimiento aproximado por tineta
	Incrustación de malla de Junta.			121,9 m lineales
	Paneles de yeso exterior en pendiente reforzado con fibra de vidrio (nota A)	1 capa	32,55–37,2m ²	32,55–37,2m ²
	Tablero contrachapado PS-1 C/D o PS-2 C/D (nota B)	2 capas	46,5m ²	23,25–27,9m ²
	Tablero contrachapado PS-1 C o más resistente (nota A)	2 capas	46,5m ²	23,25–27,9m ²
	Tablero OSB, con virutas orientadas (nota C)	2 capas	46,5m ²	23,25–27,9m ²
	Paneles de fibrocemento	2 capas	46,5m ²	23,25–27,9m ²
	Hormigón normal y prefabricado (nota D)	1 capas	32,55–37,2m ²	32,55–37,2m ²
	Bloques de hormigón (nota E)	2 capas	32,55–37,2m ²	16,28–18,6m ²
		1 capa después de corregir con SikaWall-120 Enlucido o similar.	32,55–37,2m ²	32,55–37,2m ²

- **nota A:** La aplicación de un exceso de producto puede provocar que este deslice y pueda gotear.
- **nota B:** Irregularidades en el plano provocarán variaciones en el espesor del film seco.
- **nota C:** Las virutas de los extremos del panel pueden dilatarse con la aplicación del producto produciendo fisuras en el revestimiento. Si sucede, deberán repararse antes de la aplicación de la terminación final.
- **nota D:** Los vacíos o porosidad mayor deben repararse con **SikaWall-120 Enlucido** o similar, antes de la aplicación del producto.
- **nota E:** Si quedan huecos o porosidad pueden ser necesarias 2 manos. Aplicar el producto en una sola mano si el sustrato de los bloques de hormigón ha sido enlucido con **SikaWall-120 Enlucido** o similar.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- La temperatura ambiente, la del sustrato, y durante la aplicación y secado, debe ser como mínimo 5 °C.
- Proporcione protección contra las precipitaciones según sea necesario.
- Usar solo sobre superficies sanas, limpias, secas y libres de cualquier residuo que pueda afectar la adherencia.
- No apto para inmersión en agua o colocación bajo cota 0.**
- Una vez aplicado y seco, debe proseguirse lo antes posible con la ejecución del sistema constructivo previsto.
- Póngase en contacto con el Área Técnica Sika en caso de cualquier duda.**

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

- El producto se puede aplicar con rodillo, brocha o equipo de pulverización adecuado.
- Las aplicaciones pulverizadas requieren retroceso.
- Tome contacto con el Departamento Técnico de Sika para obtener información sobre equipo de pulverización.

CALIDAD DEL SOPORTE

- El soporte debe encontrarse mecánicamente sano, sin fisuras o grietas.
- Eliminar contaminantes superficiales como polvo o suciedad, sin dañar el sustrato.
- La pintura preexistente debe removerse completamente.
- El usuario debe consultar a su proveedor respecto de la ejecución de juntas entre placas en Sistemas Flexibles.**

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



Ficha de Producto

SikaWall®-75 Weatherseal Spray & Roll-On
Agosto 2025, Versión 01.03
021890300000000009

APLICACIÓN

- Homogenizar el contenido de la tineta.
- Aplicar el producto con rodillo de pelo corto y/o con brocha, limpios.
- Aplicar la cantidad de manos que se indican en la presente Ficha Técnica, según el sustrato de aplicación.
- La segunda mano se aplica cuando la primera haya secado (24 horas).
- Para el caso de tratamiento de juntas, aplicar una mano abundante de producto de ancho superior a la fibra de refuerzo a utilizar (no inferior a 10cm), centrada en la junta, embeber la fibra de vidrio y cubrir con una segunda mano, evitando un exceso de producto.

LIMPIEZA

El producto es soluble en agua antes de secar. Limpiar las herramientas y equipamientos con agua antes del secado del producto.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

SikaWall-75WeathersealSprayRoll-On-es-CL-(08-2025)-1-3.pdf