

FICHA DE PRODUCTO

Sikalisto® Motero Rápido de Reparación

Mortero Rápido de Reparación

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Mortero de rápida adquisición de resistencia a base de conglomerantes especiales, aditivos y adiciones, para reparación de superficies de hormigón y albañilería con exigencias mecánicas bajas a medias.

USOS

- Reparación de pisos de rápida puesta en servicio
- Reparación de muros
- Relleno de oquedades en hormigón y albañilería
- Relleno previo a la colocación de pisos, cerámica, etc
- Reparación de piscinas , estanques, etc

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Puesta en servicio peatonal desde 2 horas de aplicado
- Fácil de aplicar
- Permite el acabado rápido de reparaciones y terminaciones
- Producto listo para usar, basta agregarle agua y mezclar

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Saco de 25 kg
Apariencia / Color	Polvo Color Gris
Conservación	6 meses
Condiciones de Almacenamiento	Sikalisto® Mortero Rápido de Reparación tiene un tiempo de duración de 6 meses en sus envases originales, sin abrir y protegido de la congelación y humedad.
Resistencia a Compresión	22.5 MPa
Proporción de la Mezcla	15% de agua por peso de Sikalisto® Motero Rápido de Reparación 3,75 Litros de agua por saco de 25 Kg
Consumo	1.8 kg por litro de relleno.
Vida de la mezcla	15 minutos aprox.

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El sustrato de hormigón o mortero debe estar sano y libre de material suelto, desmoldantes, grasas y aceites. La superficie debe estar húmeda pero sin agua superficial.

MEZCLADO

En un recipiente colocar Sikalisto® Motero Rápido de Reparación y agregar 3,75 lts de agua por saco de 25 kg. Mezclar en forma manual o mecánica hasta obtener una mezcla uniforme.

Ficha de Producto

Sikalisto® Motero Rápido de Reparación

Agosto 2017, Versión 01.02

020302040030000043

APLICACIÓN

Aplique de inmediato con platocho ó llana metálica. Proteja del viento y sol directo. Aplique en capas de 2 cm máximo o agregue gravilla de 10 ó 20 mm (25% - 30% del peso) en espesores más gruesos.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Para la limpieza de los utensilios empleados en la colocación de Sikalisto® Mortero Rápido de Reparación, utilizar agua mientras el producto no haya curado. De lo contrario, deberá ser removido mecánicamente.

LIMITACIONES

- Temperatura de aplicación: 5° C a 30° C
- Espesor máximo de capa: 2 cm
- Proteja del viento y sol directo
- En aplicaciones en exteriores, mantenga húmedo a lo menos 3 días
- Si se requiere una alta adherencia, utilizar Sika Latex ó Colma Fix 32 como puente de adherencia

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 26353800 por intoxicaciones ó 22473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl



ISO 9001: 2015



ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

Sikalisto® Motero Rápido de Reparación
Agosto 2017, Versión 01.02
020302040030000043

SikalistoMoteroRpidodeReparacin-es-CL-(08-2017)-1-2.pdf