

FICHA DE PRODUCTO

Sikaguard®-205 Igol Clear

IMPREGNACION REPELENTE AL AGUA PARA FACHADAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaGuard®-205 Igol Clear es una protección hidrorrepelente para fachadas o estructuras expuestas a la intemperie, elaborado en base a silano y siloxanos (libre de solventes).

Este producto es indicado para ser utilizado en zonas con alta densidad de lluvia y en zonas costeras, entre otras.

SikaGuard®-205 Igol Clear evita la penetración de agua y humedad en los materiales de construcción.

USOS

- Tratamiento hidrorrepelente de muros y fachadas de hormigón, mortero, piedra, estucos y albañilería.
- Tratamiento hidrorrepelente de sistemas Termo-acústicos EIFS (Exterior Insulation and Finish System) y DAFS.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Tiene una excelente capacidad de penetración en la porosidad del material.
- Evita las eflorescencias.
- Posee una excelente resistencia a los álcalis.
- No forma barrera de vapor, permitiendo el traspaso de vapores y gases a través del tratamiento.
- Si se requiere, **se puede aplicar pintura polimérica base agua** sobre SikaGuard-205 Igol Clear.
- Listo para usar, no requiere dilución.
- Bajo contenido de VOC (al ser en base acuosa)
- Se puede utilizar de forma pulverizada.
- No daña el medio ambiente.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Emulsión de silano siloxano en agua
Presentación	Tineta de 16 litros
Apariencia / Color	Líquido blanco y sin olor
Conservación	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse en su envase original sellado y sin daños, en condiciones secas, a temperaturas entre +5° C y +30° C. No apilar más de 2 tinetas de altura.
Densidad	0,98 g/ml
Permeabilidad al Agua	Sin penetración de agua (norma de referencia: NCh2256/1, pipeta Kars-ten).

INFORMACION DE APLICACIÓN

Rendimiento	Aprox.: 40 a 45 m² por tineta en 2 manos (El rendimiento puede variar, por lo cual se recomienda probar en cada sustrato de aplicación)
-------------	--

Temperatura Ambiente	Mín.: 5°C / Máx.: 30°C
Temperatura del Soporte	Mín.: 5°C / Máx.: 30°C
Tiempo de Espera / Repintabilidad	1,5 hrs mínimo - 24 hrs máximo. El tiempo de espera puede variar según condiciones de temperatura y humedad.
Producto Aplicado Listo para su Uso	A los 7 días se obtiene el máximo efecto hidrorrepelente.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

El producto se debe aplicar en 2 manos.

El producto recién aplicado debe protegerse de la lluvia, al menos por 7 horas.

En caso de aplicar pintura, esta debe ser polimérica base agua.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones o 56-222473600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

- El sustrato debe estar sano, sin polvo, libre de cualquier contaminación (el producto no puentea fisuras o grietas).
- Evaluar las condiciones de temperatura y humedad del ambiente.

APLICACIÓN

- Para permitir una buena impregnación el sustrato debe estar seco.
- Agitar antes de usar.
- El producto está listo para su uso y no debe diluirse.
- Aplicar de preferencia con pulverizador o pistola, o en su defecto con rodillo o brocha.
- **El producto se debe aplicar en 2 manos**, la segunda mano antes que seque la primera. (Ver tiempo de espera/repintabilidad)
- En grandes superficies debe llevarse un catastro o registro, de las zonas en donde se realizó aplicación del producto (una mano, dos manos), para prevenir que queden zonas sin aplicación o con aplicación incompleta.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile
Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



Ficha de Producto
Sikaguard®-205 Igo Clear
Octubre 2025, Versión 01.03
02189010000000114

Sikaguard-205IgoClear-es-CL-(10-2025)-1-3.pdf

