

FICHA DE PRODUCTO

Sika BlackSeal® BT

Sellante adhesivo para juntas a base de caucho de butilo

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika BlackSeal® BT es un sello adhesivo a base de caucho de butilo monocomponente para juntas con buena adhesión a materiales comunes de techumbres como bitumen, asfalto, fieltro, metales y madera.

USOS

Sellado, pegado y reparación:

- Sello de juntas de conexión en chimeneas, tragaluces, etc.
- Sello de fisuras y agujeros en láminas asfálticas para techumbres.
- Reparación de cubiertas y goteras.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Se adhiere a la mayoría de los sustratos como hormigón, canaletas, madera, metal, revestimientos asfálticos, membranas asfálticas para techumbres, etc.
- Uso dual sellante/adhesivo
- No requiere imprimación.
- Listo para usar, fácil de aplicar.
- Puede ser aplicado sobre sustratos no porosos húmedos.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Caucho de butilo	
Presentación	300 ml Cartucho	12 Cartuchos por caja
	100 cajas por pallet	
Conservación	24 meses desde la fecha de elaboración	
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en su envase original, en ambiente seco y protegido de la luz solar a temperaturas entre +10 y +25 °C.	
Color	Negro	
Densidad	~1.80 kg/l	(ISO 1183-1)

INFORMACION TECNICA

Temperatura de Servicio	-20 °C min. / +70 °C max.
-------------------------	---------------------------

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente	+5 °C min. / +40 °C max.
Temperatura del Soporte	+5 °C min. / +40 °C max. min +3 °C sobre el punto de rocío

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- No repintable
- No usar en juntas sumergidas
- No usar como sellante para vidrios
- No usar sobre piedra natural
- No poner en contacto directo con otros sellantes y/adhesivos
- No usar en juntas alrededor de piscinas
- No usar en PVC blanco
- Antes de usar Sika BlackSeal® BT en sustratos plásticos, se deben realizar ensayos de compatibilidad.
- Aunque el producto forma una piel superficial, este permanecerá pegajoso al tacto, no usar en aplicaciones donde se requiera un contacto físico directo con el sello.
- Si el sello es expuesto directamente al sol es normal que se produzca lijero agrietamiento superficial, sin embargo en su interior permanecerá flexible.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

Sustrato profundamente limpio, libre de todo tipo de contaminantes, incluido polvo, partículas de cemento u otras, grasas, aceites y revestimientos o sellos antiguos mal adheridos. Sustratos de hormigón/ mortero nuevo deben tener un tiempo adecuado de curado.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

Sika BlackSeal® BT

Junio 2022, Versión 05.01
02051108000000015

MEZCLADO

Monocomponente listo para usar

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Para sello de juntas dejar un espesor mínimo de 2 mm. Como adhesivo, extruir el producto en ambas caras presionar las superficies, luego separar las piezas y esperar 10 minutos hasta que no estén pegajosas al tacto, finalmente juntar y presionar ambas superficies nuevamente.

Para obtener resultados lisos y estéticos, proteger las superficies alrededor de la unión con cinta Masking Tape. Aplicar el sello con la ayuda de una pistola manual o de aire comprimido, evitando encapsular aire dentro del sello. Deslizar una espátula sobre la aplicación para el acabado final del sello.

Si se requiere suavizar la superficie, diluir gotas de detergente en agua limpia y aplicar sobre el sello con el dedo (utilizar guantes de latex o similar). Quitar la cinta Masking Tape antes de que comience a curar el sello.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar herramientas con aguarrás.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

SikaBlackSealBT-es-CL-(06-2022)-5-1.pdf