

## FICHA DE PRODUCTO

SikaLatex<sup>®</sup>-80 Textured

## PROMOTOR DE ADHERENCIA CON TEXTURA PARA MORTEROS Y YESOS

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaLatex<sup>®</sup>-80 Textured es un promotor de adherencia basado en una emulsión de resina acrílica, que tiene agregados de cuarzo para mejorar la adhesión mecánica en la aplicación de todo tipo de morteros de cemento y yeso en muros y cielos.

## USOS

SikaLatex<sup>®</sup>-80 Textured se usa directamente sobre el muro o cielo como promotor de adherencia para:

- Estuco y morteros cementosos.
- Yesos en muros y cielos.
- Sobre sustratos como: hormigón, ladrillo, yeso-car-tón, fibrocemento.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelente trabajabilidad
- Proporciona una superficie de anclaje mecánico y químico.
- Listo para usar
- Fácil de aplicar
- Fácil de mezclar (monocomponente)
- Consistencia viscosa
- Excelente adherencia
- Excelente comportamiento mecánico.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Dispersión acuosa de vinilo acrílico
Presentación	Tineta 20 kg
Apariencia / Color	Líquido rosado con agregados de cuarzo
Conservación	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en sus envases originales, bien cerrados y no dañados. En un lugar seco y fresco, protegido de las heladas y la radiación solar directa, a temperaturas entre + 5°C y + 30°C.
Densidad	~ 1,38 ± 0,2 g/ml

## INFORMACION TECNICA

Resistencia de Adhesión en Tracción	> 0,6 N/mm <sup>2</sup>	(NCh 2471)
-------------------------------------	-------------------------	------------

## INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	~ 0,2 a 0,4 kg/m <sup>2</sup> aplicado con rodillo. Nota: estos consumos son aproximados y dependerán de la porosidad y absorción del sustrato. Realizar siempre un área de prueba.
---------	--

## NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## LIMITACIONES

- Siempre revuelva y homogenice el contenido del recipiente antes de aplicar.
- SikaLatex®-80 Textured no es adecuado para juntas estructurales.
- SikaLatex®-80 Textured se recomienda solo para yesos, máx. 10 mm de grosor.
- Para unir hormigón, use adhesivo epóxico tipo Sikadur® 32 o ColmaFix® 32.
- El yeso o mortero fresco debe colocarse antes de las 24 horas, a 23°C aprox.
- Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso.
- SikaLatex®-80 Textured esta orientado para ser utilizado en sustratos verticales. No utilizar en pisos.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, piezas sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de grasa, aceite, pintura, etc. Al aplicar SikaLatex®-80 Textured, la base debe estar seca o ligeramente mojada.

La temperatura mínima de aplicación debe ser de 5°C y la máxima de 35°C. Homogeneizar el producto antes de usar.

## METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

La aplicación se realiza con brocha o rodillo de pelo corto, formando una película continua en la superficie (debe garantizar la aplicación de SikaLatex®-80 Textured de acuerdo con el consumo indicado en la ficha técnica).

Deje secar la imprimación durante 30 minutos antes de aplicar el mortero o el yeso. El mortero se puede aplicar dentro de las 24 horas, siempre que la imprimación superficial no se ensucie con polvo, lo que puede disminuir la adherencia.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

### Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85  
San Joaquín  
Santiago  
Teléfono 56-2-25106510  
web: chl.sika.com



### Ficha de Producto

SikaLatex®-80 Textured  
Diciembre 2025, Versión 01.07  
020301010010000307

SikaLatex-80Textured-es-CL-(12-2025)-1-7.pdf