

FICHA DE PRODUCTO

SikaWrap®-600 C WV

Tejido unidireccional fabricado en fibra de carbono, diseñado para aplicaciones de refuerzo estructural como parte del sistema de refuerzo Sika®

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWrap®-600 C WV es un tejido unidireccional de fibra de carbono pesado fabricado con resistencia de gama media, diseñado para la instalación usando el proceso de aplicación en húmedo.

USOS

SikaWrap®-600 C WV puede ser usado sólo por profesionales experimentados.

Reforzamiento estructural de elementos o estructuras de hormigón armado, albañilería, mampostería y madera, para aumentar la capacidad de carga de flexión y de cizallamiento para:

- Rendimiento sísmico mejorado de los muros de albañilería
- Reemplazo del acero de refuerzo que falta
- Aumento de la resistencia y ductilidad de las columnas
- Aumentar la capacidad de carga de elementos estructurales
- Permitir cambios en el uso / alteraciones y renovaciones
- Corrección del diseño estructural y/o defectos de construcción
- Aumento de la resistencia al movimiento sísmico
- Mejora de la vida útil y durabilidad
- Actualización estructural para cumplir con las normas vigentes

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Tejido multifuncional para uso en muchas aplicaciones de refuerzo diferentes
- Flexibilidad y adaptación de diferentes planos de superficie y geometría (vigas, columnas, chimeneas, pilotes, muros, arcos, silos, etc.)
- Baja densidad para un peso adicional mínimo
- Extremadamente rentable en comparación con la técnica de fortalecimiento tradicional

CERTIFICADOS / NORMAS

- USA: ACI 440.2R-08, Guía para el diseño y construcción de sistemas de FRP de unión externa para reforzar estructuras de hormigón, julio de 2008
- UK: Informe Técnico de la Sociedad del Hormigón No. 55, Diseño de guías para el reforzamiento de estructuras de hormigón utilizando material compuesto de fibra, 2012.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Construcción	Orientación de la fibra Tejido Trama	0° (unidireccional) Fibras de carbono negro 95 % Fibra de vidrio clase E 5 %
Tipo de Fibra	Fibras de carbono seleccionadas de resistencia media	
Presentación	Tejido de 50 cm de ancho. Venta por múltiplos de 5m ²	
Conservación	24 meses desde la fecha de fabricación	
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en sus embalajes originales sellados y sin daños, en condiciones secas a temperaturas entre +5 ° C y +35 ° C. Proteger de la luz directa del sol.	
Densidad Area	600 g/m ² ± 20 g/m ² (Sólo fibras de carbono)	
Espesor de la Fibra Seca	0.331 mm (basado en el contenido de fibra)	
Densidad de la fibra seca	1.81 g/cm ³	

INFORMACION TECNICA

Resistencia a tracción del Laminado	Promedio 3 500 N/mm ²	Característica 3 200 N/mm ²	(EN 2561*) (ASTM 3039*)
Módulo de Elasticidad a Tracción del Laminado	Promedio 235 kN/mm ²	Característica 200 kN/mm ²	(EN 2561*) (ASTM 3039*)
* Modificación: muestra con 50 mm Valores en la dirección longitudinal de las fibras Capa simple, mínimo 27 muestras por serie de prueba			
Elongación a Rotura del Laminado	1.56 % 1.59 %		(basado en EN 2561) (basado en ASTM 3039)
Resistencia a Tracción	Promedio 1155 N/mm	Característica 1056 N/mm	(basado en EN 2561) (basado en ASTM 3039)
Espesor Nominal del Laminado	0.331 mm		
Sección Transversal Nominal del Laminado	331 mm ² por m de ancho		
Rigidez en Tracción	Promedio 74.3 MN/m 74.3 kN/m por % elongación	Característica 72.6 MN/m 72.6 kN/m por % elongación	(basado en EN 2561)
	Promedio 72.6 MN/m 72.6 kN/m por % elongación	Característica 69.3 MN/m 69.3 kN/m por % elongación	(basado en ASTM 3039)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Aplicación húmeda con Sikadur®-300	
Primera capa incluyendo primer	0.8–1.2 kg/m ²	
Siguientes capas	0.85–1.0 kg/m ²	
Aplicación con Sikadur®-330 como imprimante y Sikadur®-300		
Capa de imprimación	0.4–0.6 kg/m ²	
Capas de tela	0.85–1.0 kg/m ²	

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	La construcción del sistema y la configuración descritas deben cumplirse completamente y no se pueden cambiar.
Imprimación adhesiva de sustrato de hormigón	Sikadur®-330 ó Sikadur®-300
Resina de impregnación / laminación	Sikadur®-300
Tejido de refuerzo estructural	SikaWrap®-600 C WV

Para obtener información detallada sobre Sikadur®-330 ó Sikadur®-300, junto con los detalles de la aplicación de resina y tejido, consulte la Ficha Técnica del Producto Sikadur®-330 ó Sikadur®-300 y el Procedimiento de Ejecución correspondiente.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- SikaWrap®-600 C WV sólo será aplicada por profesionales capacitados y experimentados.
- Se debe consultar a un ingeniero especializado en estructuras para cualquier cálculo de diseño de refuerzo estructural.
- La tela SikaWrap®-600 C WV es revestida, impregnada y laminada con los adhesivos Sikadur® para asegurar la máxima adherencia y durabilidad. Para mantener y garantizar la compatibilidad total del sistema, no intercambie los diferentes componentes del sistema.
- SikaWrap®-600 C WV puede recubrirse con morteros de cemento u otros recubrimientos con fines estéticos y/o protectores. La selección del sistema de revestimiento depende de la exposición y de los requisitos específicos del proyecto. Para protección adicional contra la luz UV en áreas expuestas use Sikagard®-550 W Elastic, Sikagard® ElastoColor-675 W o Sikagard®-680 S.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene

datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE

Resistencia a la tracción mínima del sustrato: 1,0 N/mm² o como se especifica en el diseño de refuerzo. Consulte también el Procedimiento de Ejecución correspondiente para obtener más información.

PREPARACION DEL SOPORTE

El hormigón debe limpiarse y prepararse para lograr una superficie libre de contaminación y textura libre de contaminantes. Consulte también el Procedimiento de Ejecución correspondiente para obtener más información.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

La tela se puede cortar con una tijera especial o un cuchillo corta cartón o navaja. Nunca doble la tela. SikaWrap®-600 C WV se aplica utilizando el proceso de aplicación en húmedo. Para más detalles sobre el procedimiento de impregnación/estratificación, consulte el correspondiente Procedimiento de Ejecución.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile
Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



Ficha de Producto
SikaWrap®-600 C WV
Diciembre 2025, Versión 02.01
020206020010000065

SikaWrap-600CWV-es-CL-(12-2025)-2-1.pdf

BUILDING TRUST

