

## FICHA DE PRODUCTO

# Presec T04 Revestimiento Mix A

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Presec T04 es un mortero predosificado en base a yeso, con adiciones y aditivos, de fácil aplicación. Diseñado para nivelar superficies interiores en pisos y muros, reparar fisuras y grietas superficiales, realizar retapes y enlucidos, en zonas sin presencia de humedad. Especialmente diseñado para aplicaciones en bajo espesor.

## USOS

Retape, enlucido y nivelación de pisos y muros de hormigón, con recubrimiento posterior.

Aplicación sobre nivelaciones de pisos de hormigón o estucos realizados con productos cementicios, con recubrimiento posterior.

Reparación superficial de fisuras y grietas pasivas o sin movimiento, en muros y cielos.

Retape posterior a trabajos de electricidad, desbaste y otros.

Aplicar solo en ambientes interiores, en zonas sin presencia de humedad.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Producto listo para su uso.
- Es trabajable y fácil de aplicar.
- Permite terminaciones muy finas.
- Es tixotrópico, con menor posibilidad de descuelgue.
- Tiene muy buena adherencia.
- No requiere curado.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Presentación</b>	Saco de 5 kg Saco de 25 kg
<b>Conservación</b>	6 meses
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	6 meses almacenado en lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original cerrado.
<b>Apariencia / Color</b>	Polvo fino blanco
<b>Tamaño máximo del grano</b>	0,08 mm (Nominal)
<b>Densidad</b>	1,78 a 1,79 g/cm <sup>3</sup> , con 36% de agua, densidad aparente en estado fresco 1,18 a 1,20 g/cm <sup>3</sup> , con 52% de agua, densidad aparente en estado fresco.
<b>Resistencia a Compresión</b>	10 MPa, con la dosis mínima de agua de mezclado.
<b>Resistencia de Adhesión en Tracción</b>	1,2 MPa, con la dosis mínima de agua de mezclado.

Proporción de la Mezcla	Cantidad de agua de mezclado		
	Faena	Saco de 25 kg	Saco de 5 kg
	Retape	8,0 a 9,0 Litros / Saco	1,6 a 1,8 Litros/ Saco
	Enlucido o Nivelación	11,5 a 13,0 Litros / Saco	2,3 a 2,6 Litros / Saco

---

Rendimiento	Volumen aparente en estado fresco		
	Faena	Saco 25 kg	Saco 5 kg
	Retape	17,5 a 19,0 Litros/saco	3,5 a 3,8 Litros/saco
	Enlucido o Nivelación	29,4 a 31,9 Litros/saco	5,9 a 6,4 Litros/saco

---

<b>Espesor de Capa</b>	Retape: 20 mm Máx. Enlucido y Nivelación: 10 mm Máx.
<b>Fluidez</b>	180 mm a 220 mm, Consistencia plástica.
<b>Vida de la mezcla</b>	30 min a 20°C

## NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## LIMITACIONES

No utilizar en sectores húmedos.  
No utilizar para retapes en contacto con cañerías de cobre u otros metales.  
No utilizar para retape o sellado de fisuras o grietas activas o estructurales.  
No apto para recibir revestimientos cerámicos.  
No dejar expuesto el producto recién aplicado a sol directo o corrientes de aire.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El sustrato de aplicación debe estar mecánicamente sano, sin fisuras o grietas estructurales.  
El sustrato debe estar libre de polvo, desmoldante, lechada de cemento, yeso, aceite, pinturas, etc.  
Asear la superficie con agua limpia y escobilla o escobillón de filamentos duros.  
Al momento de aplicar el producto el sustrato debe estar húmedo, sin brillo superficial, en una condición Saturada Superficie Seca (SSS).

## MEZCLADO

En un recipiente limpio y estanco colocar la dosis de agua indicada en **Proporción de la mezcla**, luego vaciar Presec T04 en forma gradual y revolver con un mezclador eléctrico de bajas revoluciones (300 a 400 r.p.m) durante 3 minutos o hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Evitar el exceso de mezclado y una mayor dosis de agua para evitar una baja en las resistencias. Si el amasado se realiza en forma manual, se requiere agitar vigorosamente hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

## APLICACIÓN

Sobre la superficie húmeda en forma pareja y sin brillo superficial, aplique el producto Presec T04 con llana metálica, plana o espátula, presionado contra el sustrato, sin superar el espesor de aplicación recomendado.  
Proteja de la acción directa del sol y las corrientes de aire.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas de aplicación se deben limpiar con agua en forma recurrente y después de su uso. El material endurecido solo se puede remover por medios mecánicos.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

### Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85  
San Joaquín  
Santiago  
Teléfono 56-2-25106510  
web: chl.sika.com



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD  
ISO 9001: 2015



GESTIÓN  
AMBIENTAL  
ISO 14001: 2015

### Ficha de Producto

Presec T04 Revestimiento Mix A  
Julio 2022, Versión 01.01  
021820201000000060

PresecT04RevestimientoMixA-es-CLPAREX-(07-2022)-1-1.pdf