

FICHA DE PRODUCTO

Sikalisto® Autoadherente

MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PISOS CON PROPIEDADES AUTOADHERENTES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikalisto® Autoadherente es un mortero monocomponente a base de conglomerantes, árido fino, aditivos y adiciones, para nivelación de superficies en hormigón. Sikalisto® Autoadherente contiene aditivos que le confieren propiedades autoadherentes, no requiriendo ningún producto adicional para adherencia.

USOS

- Nivelación de losas y sobrelosas de hormigón
- Uso en interior y exterior

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Producto todo en uno, mortero nivelación + promotor de adherencia
- Fácil de aplicar
- Buena Trabajabilidad
- Excelente adherencia
- Se puede transitar a las pocas horas
- Buena terminación

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Saco de 25 Kg
Apariencia / Color	Polvo color gris
Conservación	6 meses
Condiciones de Almacenamiento	Sikalisto® Autoadherente tiene un tiempo de vida útil de 6 meses en sus envases originales, sin abrir y protegido de la congelación y humedad.
Densidad	1,76 Kg/dm ³

INFORMACION TECNICA

Resistencia a Compresión	~ 8 N/mm ²	
Resistencia de Adhesión en Tracción	> 1,0 N/mm ²	sin malla
	> 0,5 N/mm ²	con malla

(NCh 2471, NCh 2256-1)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla	13% a 15% de agua por peso de Sikalisto® Autoadherente 3,25 a 3,75 Litros de agua por saco de 25Kg
Consumo	2,1 Kg/m ² por cada mm
Espesor de Capa	Mínimo: 4mm / Máximo: 20mm

Temperatura Ambiente	Mín.: 5°C / Máx.: 25°C
Temperatura del Soporte	Mín.: 5°C / Máx.: 25°C
Vida de la mezcla	60 minutos aprox.
Tiempo de fraguado final	24 horas

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El sustrato de hormigón o mortero debe estar estructuralmente sano, limpio y libre de todo vestigio de material suelto, polvo, suciedad, desmoldantes, grasas y aceites.

La superficie debe estar saturada superficialmente seca (S.S.S.). Húmeda pero sin agua superficial.

MEZCLADO

Agregar entre 3,25 a 3,75 litros de agua por saco de Sikalisto® Autoadherente. Utilizar mezclador, betonera o trompo y adicione Sikalisto Autoadherente. Mezclar durante 3-4 minutos hasta obtener una mezcla pastosa. La mezcla debe tener una consistencia plástica y trabajable.

No agregar exceso de agua.

APLICACIÓN

Verter la mezcla sobre el sustrato preparado, esparcir con plana o llana y nivelar con regla metálica. Terminar la superficie de acuerdo a la lisura deseada, siguiendo los métodos normales de terminación de morteros de cemento.

TRATAMIENTO DE CURADO

Mantenga Sikalisto® Autoadherente húmedo dentro de las primeras 24 horas. Especialmente en días soleados o ventosos.

El curado final se alcanza pasado las 24 horas. (tránsito peatonal liviano)

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y los equipos de aplicación se deben limpiar con agua inmediatamente después de su uso. El material totalmente endurecido solo se puede remover por medios mecánicos.

LIMITACIONES

- Temperatura de aplicación: 5°C a 25°C.
- Espesor máximo: 20mm
- Espesor mínimo: 4mm
- Evite aplicar exceso de agua.
- No aplicar sobre superficies de yeso o madera.
- Aplique revestimientos de piso sobre Sikalisto Autoadherente una vez que esté seco.
- Proteja del viento y sol directo. Mantenga húmedo el producto durante las primeras 24 horas.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile
Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl



SikalistoAutoadherente_es_CL_(08-2017)_1_2.pdf

Ficha de Producto
Sikalisto® Autoadherente
Agosto 2017, Versión 01.02
020302040030000146

