

FICHA DE PRODUCTO

Presec® 196 Nivelador de Piso Fino

MORTERO NIVELADOR DE PISO FINO PARA RETAPES DE 2 A 10 MM

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Presec® 196 Nivelador de Piso Fino es un mortero monocomponente para nivelación de superficies de hormigón en bajos espesores. Con áridos seleccionados y granulometría fina para un mejor acabado superficial.

USOS

- Nivelación de losas y pisos en edificación.
- Mortero de nivelación y relleno de oquedades en superficies horizontales.
- Para mejorar el acabado final de losas de hormigón.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Acabado final óptimo para posterior recubrimiento.
- Fácil de aplicar.
- Para espesores desde 2 mm hasta 10 mm.
- Terminación fina.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Saco de 25 kg
Conservación	6 meses
Condiciones de Almacenamiento	Presec® 196 Nivelador de Piso Fino tiene una vida útil de 6 meses en sus envases originales, sin abrir y protegido de la congelación y la humedad.
Apariencia / Color	Polvo color gris
Tamaño máximo del grano	0,6 mm
Resistencia a Compresión	> a 8 N/mm ² (NCH 2256 / 1)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla	4 litros de agua por saco de 25 kg
Rendimiento	15 +/- 1 L de mezcla por saco de 25 Kg
Espesor de Capa	2mm a 10mm
Temperatura Ambiente	+5°C mín. / +30°C máx
Temperatura del Soporte	+5°C mín. / +30°C máx
Vida de la mezcla	25 minutos
Tiempo de Curado	3 a 5 días

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Solo para usos en interiores.
- Este producto no se debe aplicar en sustratos con humedad ascendente.
- No se debe aplicar sobre sustratos congelados o escarchados de agua o si se esperan heladas.
- En tiempo caluroso, se debe evitar la aplicación en las condiciones ambientales de alta temperatura, viento y baja humedad relativa del aire, lo cual puede llevar a fisuración y desprendimiento del material.
- En general, los morteros en base a cemento pueden presentar alguna fisuración, lo cual normalmente no afecta su funcionamiento. En caso de dudas, se recomienda consultar al fabricante del revestimiento de piso de terminación.
- Presec® 196 Nivelador de Piso Fino no debe quedar como terminación, debe cubrirse con un revestimiento de piso tal como cerámica, alfombra, madera o pisos plásticos.
- No apilar más de 12 sacos de altura.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El sustrato de hormigón o mortero debe estar estructuralmente sano, limpio y libre de todo rastro de material suelto, polvo, suciedad, agentes desmoldantes, grasas y aceites. La superficie debe estar húmeda pero sin agua superficial.

En superficies muy absorbentes, es conveniente humedecer el sustrato con abundante agua 2 horas antes de la aplicación, para evitar pérdida de agua acelerada, lo cual puede provocar fisuras por retracción en la terminación.

MEZCLADO

Añadir a un recipiente 4 litros de agua por saco de 25 Kg e incorporar Presec® 196 Nivelador de Piso Fino. Mezclar durante 3-4 minutos hasta obtener una consistencia homogénea. La mezcla debe tener una consistencia plástica y trabajable. No agregue exceso de agua.

Para mejorar la trabajabilidad y adherencia de Presec® 196 Nivelador de Piso Fino se recomienda la incorporación de SikaLatex® diluido en agua de amasado del mortero en una proporción comprendida entre 1:3 a 1:5 (SikaLatex® : Agua). El mezclado, colocación y curado de la mezcla debe efectuarse siguiendo las normas habituales.

APLICACIÓN

Vierta Presec® 196 Nivelador de Piso Fino preparado y extiéndalo con una regla, platacho o llana. Acabe la superficie de acuerdo con la suavidad deseada, siguiendo los métodos de terminación habituales de los morteros de cemento. El Mortero Presec® 196 Nivelador de Piso Fino no debe absorber tensiones de muros estructurales existentes, para ello se deben colocar perfiles separadores en las respectivas uniones y muros. Deben respetarse las juntas existentes en el sustrato.

TRATAMIENTO DE CURADO

Los pisos deben curarse ininterrumpidamente de 3 a 5 días, humedeciendo 3 veces al día, iniciándolo lo antes posible.

- Alternativamente, el curado se puede hacer cubriendo las áreas previamente humedecidas con polietileno o arpillera húmeda durante 3 a 5 días.
- Evite el tráfico durante el curado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Para la limpieza de las herramientas utilizadas en la instalación de Presec® 196 Nivelador de Piso Fino, utilice agua siempre que el producto no haya curado. De lo contrario, debe eliminarse mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a

Ficha de Producto

Presec® 196 Nivelador de Piso Fino

Mayo 2022, Versión 01.01

020815030010000456

nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
R-1950-001
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
R-1400-001
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

Presec® 196 Nivelador de Piso Fino

Mayo 2022, Versión 01.01

020815030010000456

Presec196NiveladordePisoFino-es-CLPAREX-(05-2022)-1-1.pdf

