

## FICHA DE PRODUCTO

## Sikalastic®-50 Fleece

## REFUERZO DE TELA DE POLIÉSTER PARA SISTEMAS DE MEMBRANAS LÍQUIDAS

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikalastic®-50 Fleece es una manta de geotextil no tejido punzonado por agujas de filamentos continuos 100% poliéster, para refuerzo en trabajos de impermeabilización utilizada con los sistemas de membrana líquida Sikalastic® y Sikafill®.

## USOS

- Refuerzo para sistemas de membranas líquidas
- Para proyectos nuevos de construcción y remodelación
- Para techos con muchos detalles y geometría compleja incluso cuando la accesibilidad es limitada

## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Asegura el grosor correcto de la capa base
- Evita el escurrimiento en aplicaciones horizontales y verticales
- Mejorar las propiedades de puente de fisuras del sistema
- Mejorar las propiedades mecánicas del sistema
- Prolonga la vida de la impermeabilización

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química	100 % Poliester
Presentación	rollo
Apariencia / Color	Tela blanca
Conservación	El producto no vence si se almacena correctamente
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse debidamente en sus embalajes originales sellados, sin abrir y sin daños en condiciones secas a temperaturas entre +5°C y +35°C.
Longitud	200 m
Ancho	1,0 m
Masa por unidad de área	50 g/m <sup>2</sup>

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia a Tracción	Longitudinal: ≥ 98 N	Transversal: ≥ 58 N
Elongación	Longitudinal: ≥ 35 %	Transversal: ≥ 55 %
Estructura del Sistema	Para obtener información detallada sobre el sistema, consulte la Ficha Téc-	

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SOPORTE

La superficie debe estar sólida, con suficiente resistencia, limpia, seca y libre de suciedad, aceite, grasa y otra contaminación. Dependiendo del material, el sustrato debe aspirarse o limpiarse mecánicamente. Puede ser necesario demoler para nivelar la superficie. Los sustratos adecuados son: hormigón, fieltros bituminosos y recubrimientos, metal, ladrillo, asbesto cemento, baldosas cerámicas, sustratos de madera.

Para obtener información detallada sobre la preparación del sustrato y el diagrama de imprimación, consulte el Método de Aplicación del correspondiente Sistema de Membrana Líquida Aplicada.

### APLICACIÓN

Antes de la aplicación del Sikalastic®-50 Fleece, la capa de la membrana líquida que se este utilizando no debe haber curado y tiene que estar aún fresca. Para el tiempo de espera / repintado, consulte la ficha técnica del producto. Las áreas que se puedan ver dañadas (pasa-manos, etc.), tienen que ser protegidas con cinta o envoltura de plástico.

Sikalastic®-50 Fleece se aplica en combinación con los sistemas de membranas líquidas Sikalastic® y Sikafill®.

1. Aplique la primera capa de Sikalastic® o Sikafill® con una tasa de consumo de acuerdo con la ficha técnica de la Membrana Aplicada Líquida. Trabajar con una antelación tal que el material permanezca siempre líquido.
2. Coloque con rodillo el Sikalastic®-50 Fleece y asegúrese de que no haya burbujas ni pliegues. El traslape de Sikalastic®-50 Fleece debe ser de 5 cm como mínimo y asegurar que los solapamientos estén lo suficientemente húmedos para unirse.
3. El rodillo puede requerir sólo un poco de material extra para permanecer húmedo, pero no se necesita añadir material adicional en esta etapa. Es importante que la tela no se levante durante la instalación - en algunas superficies un rodillo con púas puede ayudar a la instalación.
4. Después de que la capa esté suficientemente seca para caminar, selle la superficie con la segunda capa de Sikalastic® o Sikafill® con una tasa de consumo de acuerdo con la ficha técnica de la Membrana Aplicada Líquida. Tenga en cuenta, siempre comience con los detalles antes de comenzar con la impermeabilización de la superficie horizontal. Para más detalles, siga los pasos 1- 3.

Para obtener información detallada sobre la aplicación, consulte el Método de Aplicación del correspondiente Sistema de Membrana Líquida Aplicada.

Sika S.p.A.

P.O. Box 1000, Allende N° 25

San Joaquín

Santiago

Teléfono 56-2-25106510

www.sika.cl



GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ISO 9001: 2015



GESTIÓN AMBIENTAL  
ISO 14000: 2015

### Ficha de Producto

Sikalastic®-50 Fleece

Diciembre 2018, Versión 01.01

020915952000000033

## LIMITACIONES

Las limitaciones estarán dadas por la correspondiente membrana líquida Sikalastic® o Sikafill® que se está utilizando. Consulte la ficha técnica respectiva.

## NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

## NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sikalastic-50Fleece-es-CL-(12-2018)-1-1.pdf