

FICHA DE PRODUCTO

SikaWall®-150 Interior

Mortero para enlucidos y retape

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-150 Interior es un mortero fino monocomponente a base de conglomerante, aditivos y adiciones para retape y enlucido en superficies de hormigón.

USOS

- Como retape y enlucido de pisos, cielos, muros y elementos de hormigón en general.
- Nivelación de superficies de hormigón.
- Reparación de grietas, fisuras y detalles arquitectónicos.
- Retapes en instalaciones de electricidad, gas, etc., que requieran terminación fina.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar
- Excelente adherencia
- Optimo sellador de poros
- Excelente terminación

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Sacos 25 kg
Apariencia / Color	Gris claro
Conservación	9 meses
Condiciones de Almacenamiento	SikaWall®-150 Interior tiene un tiempo de duración de 9 meses en sus envases originales, sin abrir y protegido de la congelación y humedad.
Densidad	2,0 Kg/l

INFORMACION TECNICA

Resistencia a Compresión	25 N/mm ²
Resistencia de Adhesión en Tracción	1,5 N/mm ²

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla	21% a 25%, según la consistencia requerida
Consumo	3 Kg/m ² en 2 mm de espesor.
Espesor de Capa	Mín: 2mm / Máx: 20mm

Temperatura Ambiente Mín: 5°C / Máx: 30°C

Temperatura del Soporte Mín: 5°C / Máx: 30°C

Vida de la mezcla 40 minutos aprox.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El sustrato de hormigón o mortero debe estar estructuralmente sano y libre de todo vestigio de material suelto, cascarilla de cemento, desmoldantes, grasas y aceites. La superficie debe estar húmeda pero sin agua superficial.

MEZCLADO

SikaWall®-150 Interior se debe mezclar con la dosis de agua indicada, según la consistencia requerida: 5,25 a 6,25 litros de agua por saco de 25 kg.

Es recomendable vaciar la dosis mínima de agua recomendada a un recipiente limpio y agregar el producto gradualmente mientras se mezcla (recomendable usar mezclador mecánico). De ser necesario, agregar más agua sin sobrepasar la dosis máxima recomendada. El tiempo de revoltura es de 3 - 4min, posteriormente se deja reposar el producto (3min) y se reamasa durante 1min.

APLICACIÓN

Aplicar SikaWall®-150 Interior en capas sucesivas, con llana, plana o platacho, presionando contra la superficie. El espesor de aplicación no debe superar 20mm. Dejar fraguar y alisar con platacho de esponja. Curar la superficie durante 48 horas con agua potable. Proteja del viento y sol directo.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Para la limpieza de los utensilios empleados en la colocación de SikaWall®-150 Interior, utilizar agua mientras el producto no haya curado. De lo contrario, deberá ser removido mecánicamente.

LIMITACIONES

- Temperatura de aplicación: 5° C a 30° C.
- Espesor máximo de capa: 2 mm en enlucidos; 20 mm en grietas y reparaciones.
- Aplique pintura o papel mural una vez que el producto esté seco.
- Proteja del viento y sol directo
- En aplicaciones en exteriores, mantenga húmedo a lo menos 3 días.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl



GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

SikaWall®-150 Interior
Noviembre 2018, Versión 01.01
02184010100000021

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

SikaWall-150Interior-es-CL-(11-2018)-1-1.pdf