

FICHA DE PRODUCTO

Sika® Separol® Acqua

DESMOLDANTE EN BASE ACUOSA PARA PLACAS METÁLICAS, FENÓLICAS, PLÁSTICAS Y MADERA.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Separol® Acqua es un desmoldante derivado de una emulsión de aceites minerales con base acuosa, listo para usar.

USOS

- Desmolde para placa metálica, madera, plástica y fenólica.
- Hormigones con buena terminación superficial.
- Hormigones autocompactantes, sin vibración.
- Hormigones tradicionales que serán vibrados.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Producto de fácil aplicación, listo para su uso.
- Libre de solventes. No inflamable.
- Contiene inhibidor de corrosión para otorgar mayor vida útil a los moldajes.
- Reduce al mínimo la adherencia del hormigón con el moldaje.
- Mejora la terminación del elemento, reduciendo las burbujas de aire en los laterales de los moldes.
- No produce manchas sobre el hormigón después del desmolde.
- No afecta la adherencia de estucos o revestimientos.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	<ul style="list-style-type: none">▪ Tineta de 17 L.▪ Tambor de 200 L.
Apariencia / Color	Líquido lechoso de color blanco.
Conservación	1 año a partir de su fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Puede almacenarse durante 12 meses en su envase original, cerrado y bajo techo, protegido del sol directo y del congelamiento.
Densidad	1,01 kg/l

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Sobre moldajes metálicos y fenólicos: 40 m ² /l aprox. Sobre moldaje de madera: 30 m ² /l aprox.
----------------	---

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

- Agitar y/o mezclar el producto antes de usar.
- Antes de aplicar **Sika® Separol® Acqua**, la superficie de las placas se deben encontrar limpias, libre de grasas y hormigón adherido.
- Aplicar producto uniformemente, creando una fina película sobre el moldaje usando brocha, rodillo o pulverizador.
- Asegurar que toda la superficie que estará en contacto con el hormigón esté cubierta con el producto.
- Evitar el exceso de producto aplicado, retirar excesos.
- **Sika® Separol® Acqua**, puede ser aplicado varios días antes o inmediatamente antes del hormigonado.
- Una vez aplicado, el moldaje se debe proteger del polvo y lluvia.
- Se recomienda un lavado vigoroso de la superficie para muros pintados o estucados.

LIMITACIONES

No se recomienda para hormigones prefabricados con curado a vapor por sobre los 60°C

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85

San Joaquín

Santiago

Teléfono 56-2-25106510

www.sika.cl



Ficha de Producto
Sika® Separol® Acqua
Septiembre 2018, Versión 01.04
02140502100000286

SikaSeparolAcqua-es-CL-(09-2018)-1-4.pdf