

FICHA DE PRODUCTO

Lanko 753 Adibond

PROMOTOR DE ADHERENCIA CON AGREGADO DE CUARZO PARA ALTA ADHESIÓN MECÁNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Promotor de adherencia formulado a base de copolímeros de alta tenacidad y agregado de cuarzo para mejorar la adhesión mecánica en soportes de hormigón que requieran ser recubiertos con mortero o yeso.

USOS

Utilizar Lanko 753 Adibond directamente en la superficie de losas y muros de hormigón para mejorar la adherencia de:

- Estucos y morteros cementosos.
- Morteros para sobrelosa.
- Yesos en muros y cielos.
- Sobre sustratos como: hormigón, mortero, ladrillo, yeso-cartón, fibrocemento.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Proporciona una superficie de anclaje mecánico y químico.
- Excelente trabajabilidad.
- Excelente adherencia.
- Excelente comportamiento mecánico.
- Fácil de aplicar.
- Listo para usar.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Tineta de 20 Kg
Apariencia / Color	Líquido color rojizo
Conservación	12 meses en su envase original y protegido
Condiciones de Almacenamiento	Debe permanecer en un lugar cubierto, no expuesto a la acción directa del sol ni a heladas.
Consumo	400 gr/m ² aplicado con rodillo. Nota: estos consumos son aproximados y dependerán de la porosidad y absorción del sustrato. Realizar siempre un área de prueba.
Temperatura Ambiente	Min.: 5°C / Max.: 35°C
Temperatura del Soporte	Min.: 7°C / Max.: 30°C

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Revolver siempre el contenido del envase antes de aplicar el producto.
- Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.
- En climas cálidos, secos, la utilización de este aditivo puede disminuir su tiempo de aplicación.
- Para unir hormigón, use adhesivo epóxico tipo Sikadur® 32 o ColmaFix® 32.
- El yeso o mortero fresco debe colocarse antes de las 24 horas, a 23°C aprox.
- Para espesores de estuco o yeso de 25 mm, se deberá realizar la aplicación de los revestimientos en dos capas, con el fin de evitar desprendimientos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, piezas sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de grasa, aceite, pintura, etc. Al aplicar Lanko 753 Adibond, la base debe estar seca o ligeramente mojada.

APLICACIÓN

Lanko 753 Adibond se aplica con brocha o rodillo pelo corto en forma homogénea, formando una película continua en la superficie. No debe haber exceso de producto por escurrimiento. El revoque de yeso o mortero se debe aplicar una vez que la película de Lanko 753 Adibond esté seca y bien adherida al soporte, aproximadamente trascurridas 4 a 5 horas en verano o 24 horas en invierno. Evitar que la imprimación se ensucie con polvo, lo que puede disminuir la adherencia.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001: 2004

Ficha de Producto

Lanko 753 Adibond
Septiembre 2021, Versión 01.01
02189020000000079

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Lanko753Adibond-es-CLPAREX-(09-2021)-1-1.pdf