

FICHA DE PRODUCTO

Sika® Enlucido

Mortero fino de alta calidad para revestimientos y enlucidos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Enlucido es una mezcla cementicia, con áridos de calidad controlada y aditivos de avanzada tecnología, listo para su uso, bastando agregarle solo el agua recomendada para obtener una mezcla dócil, fácil de colocar y elevada adherencia.

USOS

Para realizar en interiores y exteriores:

- Estucos de bajo espesor (2 a 8 mm)
- Enlucidos y saneamiento de fachadas en zonas puntuales (maquillaje)

Sobre las siguientes superficies:

- Muros de hormigón liso o rugoso
- Muros de hormigón estucados
- Muros de albañilería aplomados y alineados

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Material predosificado de alta calidad
- Reforzado con fibras sintéticas, bajo potencial de fisuración
- Material dócil y fácil de trabajar
- Baja permeabilidad
- Alta adherencia

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Mortero cementicio modificado con polímeros y aditivos especiales.
Presentación	Saco de 25 kg
Apariencia / Color	Polvo color gris
Conservación	6 meses
Condiciones de Almacenamiento	Seis meses almacenado en lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original cerrado.
Densidad	1,7 kg/litro aprox.
Tamaño máximo del grano	0,6 mm
Consumo	Aproximadamente 1,45 kg/m ² por mm de espesor.
Espesor de Capa	Mín.= 2 mm / Máx.= 8 mm

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 30°C.

Desbastar las zonas puntuales que sobresalen del plano.

La superficie se debe encontrar firme y limpia, sin desmoldante o pintura, sin restos de material suelto, sin yeso, etc.

La superficie se debe encontrar fría. En zonas exteriores, en verano, se hace necesario enfriarla con agua potable y esperar hasta que desaparezca el brillo superficial.

Sika® Enlucido no se debe aplicar sobre superficies que presentan agua libre o agua congelada.

MEZCLADO

Sika® Enlucido se debe mezclar con agua en las siguientes proporciones, según la consistencia requerida: 4,25 a 4,5 litros de agua por saco de 25 kg.

Es recomendable vaciar la dosis mínima de agua recomendada a un recipiente limpio y agregar el producto gradualmente mientras se mezcla (recomendable usar mezclador mecánico). De ser necesario, agregar más agua sin sobrepasar la dosis máxima recomendada.

El tiempo de revolutura es de 3 - 5min, posteriormente se deja reposar el producto (3 - 5min) y se reamasa durante 1min.

APLICACIÓN

Desbastar las zonas puntuales que se encuentran fuera de nivel. Cuando se requiere una aplicación continua es necesario colocar referencias de nivel (Maestras, fajas, reglas).

Aplicar Sika® Enlucido en capas sucesivas, con llana, plana o platocho, presionando contra la superficie. El espesor de aplicación no debe superar 8mm.

Dejar fraguar y alisar con platocho de esponja. Curar la superficie durante 48 horas nebulizando con agua potable.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y los instrumentos deben ser limpiados con agua inmediatamente después del empleo.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 26353800 por intoxicaciones ó 22473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85

San Joaquín

Santiago

Teléfono 56-2-25106510

www.sika.cl



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

Sika® Enlucido

Agosto 2017, Versión 01.02

021820101000000072

SikaEnlucido-es-CL-(08-2017)-1-2.pdf