



SIKALASTIC® 612 Y SIKALASTIC® 701 CO - SISTEMA DE MEMBRANA LÍQUIDA APLICADA EN CUBIERTA METÁLICA

Ensamblaje de capas con ruptura de unión

Detalle general de Sika

900_CL020915_2F01C_2509_es_CL_05_2026
Septiembre 2025

Sika S.A. Chile

Av. Salvador Allende 85, San

Joaquín, Región Metropolitana

8320000

Santiago

Chile

+56 (2) 2510 6500

chl.sika.com

BUILDING TRUST



EL DIBUJO DEBE SER REVISADO SIEMPRE POR UN ESPECIALISTA EN DISEÑO Y, DE SER NECESARIO, MODIFICADO PARA GARANTIZAR LA IDONEIDAD PARA LA APLICACIÓN ESPECÍFICA.

La información contenida en este documento y cualquier otro asesoramiento se brindan de buena fe según el conocimiento y la experiencia actual de Sika sobre los productos cuando se almacenan, manejan y aplican adecuadamente en condiciones normales, de conformidad con las recomendaciones de Sika. La información solo se aplica a la(s) aplicación(es) y producto(s) mencionados expresamente aquí y se basa en pruebas de laboratorio que no reemplazan las pruebas prácticas. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como cambios en los sustratos, etc., o en el caso de una aplicación diferente, consulte al Servicio Técnico de Sika antes de usar los productos Sika. La información contenida aquí no exime al usuario de los productos de probarlos para la aplicación y propósito pretendidos. Todos los pedidos son aceptados sujetos a nuestros términos de venta y entrega actuales. Los usuarios siempre deben consultar la última versión de la Hoja de Producto local correspondiente al producto en cuestión, cuyas copias se suministrarán previa solicitud.