

FICHA DE PRODUCTO

SikaForm® Madera

DESMOLDANTE PARA MOLDAJES DE MADERA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaForm® Madera es un desmoldante a base de aceites minerales que, mezclado con agua, forma una emulsión de fácil aplicación sobre encofrados de madera evitando totalmente la adherencia del hormigón o lechada al molde.

USOS

Como desmoldante para encofrados de madera.
Nota: Para encofrados de madera contrachapada, se recomienda el uso de SikaForm®Metal.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

El empleo de SikaForm® Madera ofrece una serie de ventajas:

- Elevado rendimiento, ya que se diluye en agua.
- Fácil aplicación.
- Prolonga la vida de los moldajes y reduce el desgaste.
- Disminuye la mano de obra al facilitar la limpieza de los moldajes.
- Permite una excelente terminación de los hormigones a la vista.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	<ul style="list-style-type: none">▪ Tambor 200 litros.▪ Tinenta 16 litros.
Conservación	9 meses a partir de la fecha de su elaboración.
Condiciones de Almacenamiento	SikaForm® Madera se debe mantener en sitio fresco y bajo techo; en estas condiciones se puede almacenar en su envase cerrado original durante 9 meses, a menos que la etiqueta indique un tiempo mayor. Se deben mantener los envases bien cerrados para asegurar la estabilidad del producto.
Apariencia / Color	Líquido color café translúcido.
Densidad	0,87 ± 0,02 kg/L.
Consumo	Según la textura y la absorción de los moldajes el rendimiento de SikaForm® Madera es de 70-110 m ² /litro.
Rendimiento	Proporción de la mezcla Se debe diluir 1 parte de SikaForm® Madera con 20 partes de agua, agitando enérgicamente. Es recomendable la utilización de agua temperada (20 - 25°C) para la preparación de la emulsión. SikaForm® Madera se debe preparar en un recipiente limpio, poco antes de su aplicación.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

SikaForm® Madera puede colocarse con varios días de anticipación a la faena de hormigonado y con un mínimo de 3 horas, debiendo protegerse de la lluvia y chorros de agua directos.

Se debe aplicar una capa de SikaForm® Madera con brocha o rodillo sin dejar exceso de producto en el moldaje.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
R-3000-001
ISO 9001:2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
R-14000-001
ISO 14001:2015

Ficha de Producto

SikaForm® Madera

Agosto 2024, Versión 01.04
02140502100000078

SikaFormMadera-es-CL-(08-2024)-1-4.pdf