

FICHA DE PRODUCTO

Rugasol[®]-200

RETARDADOR SUPERFICIAL DE FRAGUADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Rugasol[®]-200 es un retardador superficial del fraguado del cemento, que permite obtener superficies rugosas, con el agregado a la vista.

USOS

- En hormigón con árido a la vista con fines estéticos.
- En juntas de hormigonado para mejorar la adherencia.
- En superficies de hormigón que deben recibir algún tratamiento posterior, ya que permite eliminar totalmente la faena de puntreado.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Retarda el fraguado de la lechada superficial del cemento que está en contacto con Rugasol[®]-200, hasta una profundidad máxima de 7 mm, la que al ser eliminada, permite obtener una textura rugosa con el agregado a la vista.
- Mejora la adherencia en una junta de hormigonado sin necesidad de efectuar un picado superficial mediante métodos mecánicos.
- Excelente terminación superficial para un hormigón con el agregado pétreo a la vista.

INFORMACION DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Presentación | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tambor 200 litros ▪ Pack de 4 bidones de 4,5 litros |
| Apariencia / Color | Líquido transparente ligeramente opaco. |
| Conservación | 18 meses desde su fecha de elaboración. |
| Condiciones de Almacenamiento | Rugasol [®] -200 puede almacenarse durante 18 meses en su envase original cerrado, protegido del sol y las heladas. |
| Densidad | 1,15 kg/l |
| Consumo | Puede utilizarse puro o diluido hasta 1: 1 en agua según el tiempo de desmolde, la temperatura ambiente y el efecto deseado. Se requieren aproximadamente 200 a 300 gr/m ² (170 a 260 mL/m ²) según absorción del molde y efecto deseado. |

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Método de aplicación

Rugasol®-200 se emplea aplicado con brocha sobre los moldajes o pulverizado sobre el hormigón en superficies horizontales.

Los encofrados deben encontrarse secos, limpios y exentos de grasa y aceite. Al aplicar Rugasol®-200, el moldaje queda impregnado y cubierto con una película, debiendo protegerse de las lluvias.

En superficies horizontales debe aplicarse pulverizado una vez finalizada la colocación del hormigón y antes que inicie el fraguado.

Inmediatamente después de desencofrado, la superficie de hormigón tratada se debe lavar cuidadosamente con agua a presión y cepillo, a fin de eliminar la película superficial del mortero que no ha fraguado bajo los efectos de Rugasol®-200.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85

San Joaquín

Santiago

Teléfono 56-2-25106510

www.sika.cl



Ficha de Producto

Rugasol®-200

Julio 2018, Versión 01.01

021405011000000007

Rugasol-200-es-CL-(07-2018)-1-1.pdf