

## FICHA DE PRODUCTO

# Sikalisto® Mortero Nivelador

## MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PISOS

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikalisto® Mortero Nivelador, es un mortero mono-componente a base de conglomerante, áridos finos, aditivos y adiciones, para nivelación de superficies de hormigón.

Sikalisto® Mortero Nivelador debe ser utilizado en conjunto con Sika® Látex como promotor de adherencia.

### USOS

- Nivelación de losas y radieres en edificación.
- Uso en interior.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar
- Buena adherencia
- Se puede transitar a las pocas horas
- Buena terminación

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Presentación</b>	Sacos de 25 Kg
<b>Apariencia / Color</b>	Polvo color gris.
<b>Conservación</b>	6 meses
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Sikalisto® Mortero Nivelador tiene un tiempo de vida útil de 6 meses en sus envases originales, sin abrir y protegido de la congelación y humedad.
<b>Densidad</b>	2,1 Kg/dm <sup>3</sup>
<b>Resistencia a Compresión</b>	21 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia de Adhesión en Tracción</b>	1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Proporción de la Mezcla</b>	12% a 13% de agua por peso de Sikalisto® Mortero Nivelador 3,0 a 3,25 Litros de agua por saco de 25 Kg
<b>Consumo</b>	Para 1 litro de relleno se requiere aprox. 2 kg. de Sikalisto® Mortero Nivelador
<b>Espesor de Capa</b>	5 a 25 mm
<b>Vida de la mezcla</b>	40 minutos aprox.
<b>Tiempo de fraguado final</b>	14 horas

## CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El sustrato de hormigón o mortero debe estar estructuralmente sano, limpio y libre de todo vestigio de material suelto, polvo, suciedad, desmoldantes, grasas y aceites. La superficie debe estar húmeda pero sin agua superficial.

## MEZCLADO

Agregar entre 3,0 y 3,25 litros de agua por saco de 25 Kg al mezclador, betonera o trompo y adicione Sikalisto® Mortero Nivelador. Mezclar durante 3 - 4 minutos hasta obtener una consistencia homogénea. La mezcla debe tener una consistencia plástica y trabajable. No agregue exceso de agua.

## APLICACIÓN

Vaciar el mortero preparado y esparcir con regla, platabo o llana. Terminar la superficie de acuerdo a la lisura deseada, siguiendo los métodos normales de terminación de morteros de cemento.

## TRATAMIENTO DE CURADO

Mantenga Sikalisto® Mortero Nivelador húmedo por al menos 3 días, especialmente en tiempo caluroso.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Para la limpieza de los utensilios empleados en la colocación de Sikalisto® Mortero Nivelador, utilizar agua mientras el producto no haya curado. De lo contrario, deberá ser removido mecánicamente.

## LIMITACIONES

- Temperatura de aplicación: 5° C a 30° C.
- Espesor máximo : 25 mm
- Evite aplicar exceso de agua.
- Proteger de las pérdidas bruscas de humedad.
- Aplique revestimientos de piso sobre Sikalisto® Mortero Nivelador una vez que éste esté seco.
- Consultar las condiciones de aplicación del revestimiento a colocar.
- Proteja del viento y sol directo y mantenga húmedo el producto colocado por a lo menos 3 días.

Sika S. A. Chile  
Pdte. Salvador Allende N°85  
San Joaquín  
Santiago  
Teléfono 56-2-25106510  
www.sika.cl



SikalistoMorteroNivelador\_es\_CL\_(08-2017)\_1\_2.pdf

Ficha de Producto  
Sikalisto® Mortero Nivelador  
Agosto 2017, Versión 01.02  
020302040030000078

## NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 26353800 por intoxicaciones ó 22473600 por emergencias químicas.

## NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.