

FICHA DE PRODUCTO

SikaLatex®+

PROMOTOR DE ADHERENCIA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaLatex®+ es un promotor de adherencia elaborado en base a una emulsión de elastómeros.

USOS

- Como puente de adherencia principalmente en estucos, parches, afinados de pisos, reparaciones superficiales y donde sea necesario asegurar una buena unión entre el mortero y la base.
- Como aditivo en el mortero se utiliza cuando se requiere buena resistencia al desgaste y al impacto, y cuando se necesite un mortero con buena adherencia y con un mínimo riesgo de fisuración y desecación prematura.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Mayor adherencia.
- Mayor cohesión interna.
- Menor riesgo de fisuración.
- Menor tendencia a la disecación prematura (pérdida brusca de agua).
- Los morteros con SikaLatex®+ mantienen sus propiedades en presencia de agua y humedad.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Caja con 14 botellas de 1,0 L
Apariencia / Color	Líquido color blanco
Conservación	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	Doce meses en sitio fresco y bajo techo en su envase original cerrado, protegido del congelamiento.
Densidad	1,02 kg/dm ³
Consumo	En lechada adhesiva: Un envase rinde aprox. 5 m ² . En mortero: Un envase rinde de 1,1 a 3,3 m ² según el espesor del mortero.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Las superficies de hormigón se deben encontrar limpias, exentas de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de grasa, aceite, pintura, etc. Al aplicar la lechada, la base se debe encontrar húmeda, pero sin agua superficial (saturada superficialmente seca).

La temperatura mínima de aplicación debe ser 5°C.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Preparación de la lechada SikaLatex®+:
Se prepara previamente una solución compuesta de una parte de SikaLatex®+ con dos partes de agua. Separadamente, se deben mezclar en seco, 6 partes de cemento y 6 partes de arena fina en volumen; agregar

luego lentamente la solución SikaLatex®+ y revolver hasta obtener una consistencia cremosa.

Aplicación de la lechada SikaLatex®+:

La lechada con SikaLatex®+ se debe aplicar con brocha o proyectada formando una capa delgada de 2 mm. de espesor. El mortero se debe aplicar antes de 30 minutos. No es conveniente trabajar con condiciones climáticas que faciliten la pérdida brusca de agua de amasado.

Preparación de mortero con SikaLatex®+:

SikaLatex®+ se adiciona diluido en agua de amasado del mortero en una proporción comprendida entre 1:2 a 1:5 (SikaLatex®+ : Agua).

El mezclado, colocación y curado de la mezcla se debe efectuar siguiendo las normas habituales.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 26353800 por intoxicaciones ó 22473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile
Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl



SikaLatex+_es_CL_(11-2017)_1_2.pdf

Ficha de Producto
SikaLatex®+
Noviembre 2017, Versión 01.02
020301010010000169