BUILDING TRUST

FICHA DE PRODUCTO

SikaForce®-300 Primer

Promotor de adhesión para adhesivos de reparación de plásticos SikaForce®

DATOS TIPICOS DEL PRODUCTO (MAYOR INFORMACIÓN VER HOJA DE SEGURIDAD)

Base química		Promotor de adherencia basado en disolventes
Color (CQP001-1)		Incoloro, transparente
Temperatura de aplicación		15 – 30 °C
Método de aplicación		Aerosol
Poder cubriente	en función de la porosidad del sustrato	20 ml/m^2
Tiempo para punto de Inflamación	mínimo	5 minutos
	máximo	2 horas
Vida útil		36 meses [A]

CQP = Corporate Quality Procedure

[A)] almacenado en un recipiente hermético en posición vertical en un lugar seco a ≤ 25 °C

DESCRIPCIÓN

SikaForce®-300 Primer es un promotor de adhesión incoloro de base solvente. SikaForce®-300 Primer está específicamente formulado para el tratamiento de las caras de unión antes de la aplicación de los adhesivos de reparación de plásticos SikaForce®-301 y SikaForce®-302. Esta imprimación proporciona una buena adherencia sin pasos previos de activación en muchos sustratos.

VENTAJAS

- Fácil aplicación por pulverización
- Secado rápido
- Adherencia mejorada en una amplia variedad de sustratos plásticos

AREAS DE APLICACIÓN

SikaForce®-300 Primer se utiliza para mejorar la adherencia en una amplia gama de diferentes sustratos plásticos.
Consulte al fabricante y realice pruebas en sustratos originales antes de utilizar SikaForce®-300 Primer en materiales propensos a agrietarse por tensión.
Este producto es adecuado únicamente para usuarios profesionales experimentados. Deben realizarse pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la adherencia y la compatibilidad del material.

METODO DE APLICACIÓN

Preparación

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, polvo y contaminantes.

Aplicación

SikaForce®-300 Primer debe aplicarse entre 15 °C y 30 °C (temperatura del producto, ambiente y del sustrato).
SikaForce®-300 Primer debe aplicarse en una capa fina y uniforme sobre la superficie en ráfagas cortas para evitar que la imprimación gotee o se deslice. Si el área pretratada no se adhiere dentro del tiempo máximo de evaporación, el proceso de pretratamiento debe repetirse (solo una vez).
El consumo y el método de aplicación dependen de la naturaleza específica de los sustratos.

NOTA IMPORTANTE

SikaForce®-300 Primer contiene disolventes que pueden modificar el acabado superficial de algunas pinturas recién aplicadas. Deben realizarse pruebas preliminares.
No aplicar nunca sobre soportes porosos ya que puede no secar completamente y podría influir en la adherencia o en las propiedades del adhesivo.
Proteger las superficies adyacentes enmascarando cuando sea necesario.
SikaForce®-300 Primer no debe utilizarse como agente de alisado y de limpieza.

INFORMACION ADICIONAL

La información aquí contenida se ofrece únicamente a título orientativo. Se puede solicitar asesoramiento sobre aplicaciones específicas al Departamento Técnico de Sika Industria.
Copias de las siguientes publicaciones están disponibles bajo petición:

- Fichas de datos de seguridad

PRESENTACION

Aerosol en lata	200 ml

DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos del producto indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 226353800 por intoxicaciones ó 222473600 por emergencias químicas.

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones dadas, están basadas en los actuales conocimientos, experiencia, y en pruebas que consideramos seguras sobre los productos apropiadamente almacenados, manipulados y utilizados en las condiciones normales descritas. En la práctica, y no pudiendo controlar las condiciones de aplicación (temperatura, estado de los substratos, etc.), no nos responsabilizamos por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para el uso particular propuesto. Todos los pedidos están sujetos a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deben siempre remitirse a la última edición de la Ficha de Producto, que le será suministrada a pedido.

Sika S. A. Chile
Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com