

FICHA DE PRODUCTO

Presec F01 Finish

Presec F01 Finish pasta acrílica texturizada y coloreada

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pasta acrílica-elastomérica, texturizada y coloreada, para revestir muros a la vista en exteriores e interiores.

Por ser una pasta granulada permite obtener diferentes tipos de texturas sin dañar sus propiedades técnicas.

Presec F01 ha sido especialmente diseñado para aplicaciones sobre Sistema EIFS

USOS

Presec F01 Finish se utiliza para las siguientes aplicaciones:

- Revestir elementos constructivos a la vista, tanto exteriores como interiores.
- Realizar la capa de terminación o acabado sobre Sistema EIFS.
- Realizar la capa de terminación o acabado sobre placas de fibrocemento o placas de materialidad cementicia (Sistema DIRECT APPLIED)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Tineta de 25 kg
Conservación	12 meses en envase original cerrado
Condiciones de Almacenamiento	Bajo techo, en lugar fresco, protegido de la acción directa del sol y del congelamiento. No apilar más de 2 tinetas en altura
Apariencia / Color	Pasta / color acorde a lo solicitado por el Cliente según cartilla y compatibilidad con el color de Presec P01 Primer
Densidad	~ 1,75 kg/L
Consumo	2,5 a 2,8 kg por m ² en una superficie aplomada y alineada (valores referenciales según condición de la superficie o sustrato, tipo de sustrato y forma de aplicación).
Tiempo de Secado	12 horas, según condición ambiental.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- No aplicar en superficies con sol de frente.
- Proteger la superficie recién terminada de la lluvia durante 48 horas.
- La temperatura ambiente y la del sustrato debe ser superior o igual a 4°C e inferior a 35°C durante la aplicación y el secado.
- Ante cualquier duda consultar al Área Técnica Sika.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

PREPARACION DEL SOPORTE

El soporte debe estar mecánicamente sano, sin grietas o fisuras.

El sustrato o superficie de aplicación debe estar limpio, libre de polvo y material suelto, sin grasa o desmoldante, sin yeso u otro material que pueda afectar la adherencia o el color final del producto colocado.

El producto Presec P01 Primer debe estar completamente seco antes de aplicar Presec F01 Finish.

MEZCLADO

Utilizar equipamiento limpio, homogenizar el contenido de la Tineta hasta obtener una consistencia homogénea. Es recomendable utilizar un mezclador eléctrico de bajas revoluciones, cuya aspa debe encontrarse libre de óxido. Homogenizar ocasionalmente para mantener la uniformidad del producto.

APLICACIÓN

Con una llana de plástico o metálica (libre de óxido), aplicar y extender una mano pareja de Presec F01 Finish, compactar la superficie aplicado presión con la misma herramienta y texturizar a gusto. Platachar con la llana plástica si se quiere dar un aspecto más compacto del grano.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas y equipamientos con agua limpia antes que seque el producto.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001:2015



GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001:2015

Ficha de Producto

Presec F01 Finish

Junio 2022, Versión 01.01

02181510000000269

PresecF01Finish-es-CLPAREX-(06-2022)-1-1.pdf