

FICHA DE PRODUCTO

Presec® 750 Adilatex

ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA MEZCLAS CEMENTICIAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Presec® 750 Adilatex es un copolímero en emulsión utilizado como aditivo en el agua de amasado en morteros cementosos. Mejora la adherencia, hidratación y fraguado, así como la impermeabilidad, resistencia al desgaste y flexibilidad.

USOS

Presec® 750 Adilatex es un producto adecuado para:

- Utilizar como aditivo promotor de adherencia.
- Para mejorar la adherencia del mortero para baldosas.
- Trabajos de reparación.
- Recubrimientos en base a cemento hidráulico.

Como aditivo mejorador de adherencia en soportes tales como: pavimentos, hormigón pulido muy liso, soportes sometidos a la humedad, estuco alisado y/o hidrófugo.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Mejora la cohesión interna de las mezclas.
- Mejora la trabajabilidad de las mezclas.
- Mejora la adherencia en mezclas cementicias en general, donde sea necesario mejorar la unión entre el mortero y el soporte.
- Mejora la calidad de los morteros en general.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	20 litros (tinetas) 200 litros (tambores)
Conservación	12 meses.
Condiciones de Almacenamiento	Debe permanecer en un lugar cubierto, no expuesto a la luz solar y protegerlo de las heladas. Almacenado en estas condiciones, su duración es de aproximadamente 1 año.
Densidad	~1.0 g/cm ³

INFORMACION DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada	Diluir en el agua de amasado en proporción de 1 parte de Presec® 750 Adilatex por 2 partes de agua.
Consumo	El consumo es variable según la dosificación del mortero utilizado, en principio considerar 0,7 a 1,0 litros/m ² por cm de espesor de mortero y confirmar el consumo en la práctica.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Siempre revuelva el contenido del recipiente antes de aplicarlo.
- Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso.
- No aplicar directamente sobre el sustrato, siempre agregar en el agua de amasado del mortero.
- Para mayor seguridad se recomienda manipular el producto con guantes, mascarilla y gafas de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Las superficies de hormigón deben encontrarse limpias, exentas de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de grasa, aceite, pintura, etc. Al aplicar la lechada, la base debe encontrarse húmeda, pero sin agua superficial (saturada superficialmente seca).

La temperatura mínima de aplicación debe ser $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

APLICACIÓN

En un recipiente diluir el producto en proporción de 1 parte de Presec® 750 Adilatex en 2 partes de agua y homogenizar bien. Agregar la dilución como agua de amasado al mortero y luego mezclar y aplicar el mortero de acuerdo a la práctica normal.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

Presec® 750 Adilatex

Mayo 2022, Versión 01.01

020301010010000341

Presec750Adilatex-es-CLPAREX-(05-2022)-1-1.pdf