

# FICHA DE PRODUCTO

## SikaCeram<sup>®</sup>-300 Extra

### ADHESIVO EN PASTA PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS SOBRE TABIQUES

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaCeram<sup>®</sup>-300 Extra es un adhesivo en pasta para pegar cerámicas o azulejos de tamaño medio (hasta 1.800cm<sup>2</sup>), sobre superficies sometidas a deformaciones, tales como tabiques de fibro-cemento o yeso-cartón. Para formatos mayores a 30x60cm utilizar SikaCeram<sup>®</sup> Starflex.

#### USOS

Para pegar en interiores:

- Azulejos, Cerámica tradicional.
- Sobre las siguientes superficies:
- Fibro-cemento, Yeso-cartón, placas de madera y además sobre mortero y hormigón.

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Producto listo para su uso
- Fácil aplicación
- Buena adherencia en revestimientos cerámicos
- Buen comportamiento al deslizamiento vertical
- Carece de solventes inflamables y/o tóxicos

#### CERTIFICADOS / NORMAS

Ensayado bajo la Norma UNE-EN 12004:2001 "Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación". Conforme con los ensayos realizados por IDIEM, según Informe de ensayo N° 1.168.264.

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Tineta de 25 kg
Apariencia / Color	Pasta color gris
Conservación	6 meses
Condiciones de Almacenamiento	Seis meses almacenado en lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original cerrado.
Densidad	~ 1,72 kg/l

#### INFORMACION TECNICA

Resistencia de Adhesión en Tracción	> 1,0 N/mm <sup>2</sup> , Clase D2	(EN 1324)
-------------------------------------	------------------------------------	-----------

#### INFORMACION DE APLICACIÓN

**Consumo** Aplicado con llana de 4mm, el consumo es de 1,84 Kg/m<sup>2</sup> aprox.

Nota: El consumo es teórico y no considera ningún material adicional requerido debido a la porosidad superficial, perfil de la superficie, variaciones en el nivel y las pérdidas debidas a la aplicación.

<b>Espesor de Capa</b>	Mín.: 2,5mm / Máx.: 4mm	
<b>Temperatura Ambiente</b>	Mín.: 10°C / Máx.: 25°C	
<b>Temperatura del Soporte</b>	Mín.: 10°C / Máx.: 25°C	
<b>Tiempo Abierto</b>	30 minutos a 20°C	(EN 1346)
<b>Tiempo de Curado</b>	12 a 14 días	

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

SikaCeram®-300 Extra se debe aplicar sobre superficie seca. La superficie debe estar firme y limpia, sin desmoldante, yeso o pintura, sin restos de material mal adherido, etc.

### MEZCLADO

Antes de la aplicación, revuelva SikaCeram®-300 Extra durante un minuto hasta alcanzar una mezcla homogénea. Se debe evitar realizar una revoltura excesiva para minimizar el aire atrapado.

### APLICACIÓN

Antes de utilizar, se debe realizar una correcta homogenización del producto dentro de la tineta al abrirlo. Aplicar SikaCeram®-300 Extra sobre la superficie con llana dentada y colocar los cerámicos o azulejos presionándolos sobre la base, antes de transcurridos 30 minutos.

La aplicación debe ser directa al sustrato, no sobre impermeabilizantes elásticos o sustratos que impidan el curado (plástico, metal, etc). Se recomienda aplicar el producto dejando las estrías de la llana dentada en una sola dirección, para evitar el encapsulamiento y permitir la salida del aire, de preferencia en posición horizontal. Aplicar adhesivo en la cara de pega del cerámico con el lado liso de la llana, para formatos mayores a 900cm<sup>2</sup> (30x30cm).

Para aplicaciones en muros en altura se recomienda realizar fijaciones mecánicas distanciadas cada 3m o 4m, para distribuir el peso de los revestimientos homogéneamente.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y los equipos de aplicación, se deben limpiar con agua inmediatamente después de su uso. El material totalmente endurecido solo se puede remover por medios mecánicos.

## LIMITACIONES

- No se debe mezclar con ningún otro producto o aditivo.
- Producto listo para su uso.
- La aplicación debe ser directa al sustrato, no sobre impermeabilizantes elásticos o sustratos que impidan el curado (plástico, metal, etc).
- No aplicar en pisos.
- No aplicar un espesor mayor al indicado (4mm). Al superar el espesor indicado, puede que la palmeta deslice.

- No aplicar por puntos, solo con llana dentada.
- No aplicar superado el tiempo abierto (30 min a 20°C).
- Se debe esperar al menos 2 a 3 días antes de realizar el fraguado de juntas.
- Curado total se alcanza a los 12 a 14 días.

## NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

## NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edi-

ción de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

**Sika S. A. Chile**  
Pdte. Salvador Allende N°85  
San Joaquín  
Santiago  
Teléfono 56-2-25106510  
[www.sika.cl](http://www.sika.cl)



SikaCeram-300Extra-es-CL-(02-2018)-1-1.pdf

Ficha de Producto  
SikaCeram®-300 Extra  
Febrero 2018, Versión 01.01  
020404020030000055