

FICHA DE PRODUCTO

Sarnatred-V 2.5

Pasarela Termoplástica Soldada por Aire Caliente.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sarnatred-V 2.5 es una pasarela termoplástica enrollable y soldada térmicamente. Con un diseño en forma de espiga, **Sarnatred-V 2.5** se utiliza para proteger la membrana Sarnafil® o Sikaplan® Universal y proporcionar un camino para el tránsito peatonal.

USOS

Se utiliza como pasarela transitable sobre los sistemas de impermeabilización de cubiertas de Sika y como capa de protección alrededor de equipos instalados en la cubierta, para proteger la membrana impermeabilizante contra daños.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Cubiertas nuevas
- Rehabilitación de cubiertas
- Sistemas con fijación mecánica
- Sistemas adheridos

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Dimensionalmente estable y duradero.
- Patrón de superficie con textura en espiga.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Membrana reforzada con poliéster	
Presentación		
Apariencia / Color	Blanco, Gris o Amarillo de Seguridad	
Conservación	N/A	
Condiciones de Almacenamiento	N/A	
Longitud	15 m (50ft)	
Ancho	~ 0,76m (30")	
Espesor Total	3,05mm (0,12")	(ASTM D-751)

INFORMACION TECNICA

Resistencia al Punzonamiento Estático	427N (96 lbs)	
Resistencia a Tracción	890N (200 Lbf) (grab)	(ASTM D-751)
Estabilidad Dimensional	< 1,0 %	(ASTM D-1204)
Resistencia al Desgarro	~200N (45 lbf)	(ASTM D-751)

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Disponibilidad

Disponible a través de Sika® Corporation - Aplicadores autorizados de sistemas de impermeabilización de cubiertas Sarnafil® o Sikaplan®.

Garantía

Como accesorio suministrado por Sika, **Sarnatred-V 2.5** está cubierto por garantía de Sika® Corporation.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

La membrana Sarnafil® o Sikaplan®, donde se instalará **Sarnatred-V 2.5** debe estar limpia y seca. Trace líneas con tiza sobre la membrana base para indicar la ubicación de la pasarela.

Revise todas las juntas existentes de la membrana base que quedarán cubiertas por **Sarnatred-V 2.5** utilizando un destornillador de punta redondeada y vuelva a soldar cualquier zona defectuosa antes de instalar la pasarela.

APLICACIÓN

Cubiertas Adheridas

Aplique una capa continua del adhesivo para membranas Sarnacol 2170, Sarnacol 2170 VC, Sarnacol 2175 o SarnaRoof Flashing Adhesive DS100 sobre la lámina de la cubierta y el reverso de **Sarnatred-V 2.5**, siguiendo las instrucciones de aplicación detalladas en la ficha técnica del adhesivo. No aplique adhesivo en las áreas de la lámina de la cubierta donde se realizará la soldadura por aire caliente de **Sarnatred-V 2.5**. Extienda **Sarnatred-V 2.5** sobre el adhesivo y presiónelo en su lugar utilizando un rodillo de acero de al menos 34kg (75 lb). Realice una soldadura por aire caliente en todo el perímetro de **Sarnatred-V 2.5** uniéndolo a la lámina de la cubierta. Verifique todas las soldaduras con un destornillador de punta redondeada. Vuelva a soldar cualquier zona que presente irregularidades.

Cubiertas Fijadas Mecánicamente

La adherencia de **Sarnatred-V 2.5** a la lámina de la cubierta mediante los adhesivos Sarnacol 2170, Sarnacol 2170 VC o SarnaRoof Flashing Adhesive DS100 (tal como se describe en la sección de cubiertas adheridas) es opcional. Coloque **Sarnatred-V 2.5** sobre la lámina de la cubierta y suelde el perímetro con aire caliente, dejando aberturas intermitentes (sin soldar) en el lado más bajo según sea necesario para permitir el drenaje. Verifique todas las soldaduras con un destornillador de punta redondeada. Vuelva a soldar cualquier zona que presente irregularidades.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento estándar de los sistemas Sarnafil® o Sikaplan® debe incluir inspecciones de los remates, los desagües y los sellos de terminación al menos dos veces al año y después de cada tormenta.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



Ficha de Producto

Sarnatred-V 2.5

Septiembre 2026, Versión 02.01
020905072000243759

Sarnatred-V25-es-CL-(09-2026)-2-1.pdf