

FICHA DE PRODUCTO

Presec® 731 Rep

MORTERO PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL REFORZADO CON FIBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Presec® 731 Rep es un mortero cementicio predosificado en seco, compuesto por áridos seleccionados y fibra sintética. Con características tixotrópicas que le permiten ser usado sobre cabeza sin escurrir.

USOS

- Reparación en elementos de hormigón dañado.
- Para aplicaciones sobre cabeza y superficies verticales.
- Retape y relleno de oquedades, nidos en el hormigón y reparación de bordes de juntas.
- Para reparación estructural en elementos de hormigón.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Buena adhesión a materiales de construcción comunes (hormigón, piedra, ladrillo y acero).
- Baja contracción.
- Excelente trabajabilidad en aplicaciones sobre cabeza.
- Buena resistencia a la compresión y a la flexión.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química	Cemento, agregados y aditivos seleccionados.
Presentación	Saco de 25 kg
Conservación	9 meses
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar adecuadamente en sus envases originales sellados sin daños, en condiciones secas.
Apariencia / Color	Polvo color gris
Tamaño máximo del grano	2,8 mm
Densidad	Densidad de mortero fresco 1,9 - 2,0 g/L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia a Compresión	Edad	Resistencia (kg/cm ²)
	1 día	100
7 días	360	
28 días	450	

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla	3,25 +/- 0,5 litros de agua por saco de 25 kg
Rendimiento	13 L/saco de 25 kg
Espesor de Capa	Mín: 5mm / Máx: 25mm por capa de aplicación
Temperatura Ambiente	+5°C min.; +25°C max.
Temperatura del Soporte	+5°C min.; +25°C max.
Humedad del Soporte	Saturado superficialmente seco (SSS)
Vida de la mezcla	~25 minutos a +23°C
Tiempo de Curado	3 días

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Evite la aplicación en sol directo y/o viento fuerte.
- No añada agua sobre la dosis recomendada.
- No añadir cemento u otros aditivos, que puedan tener un efecto negativo sobre las características del mortero.
- Aplicar sólo al sustrato sólido y preparado.
- No agregue agua adicional durante el acabado de la superficie ya que esto causará decoloración y agrietamiento.
- Proteja el material recién aplicado de la congelación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Hormigón:

El hormigón debe estar completamente limpio, libre de polvo, material suelto, contaminación en la superficie y materiales que reduzcan la adherencia. El hormigón laminado, débil, dañado y deteriorado, se debe eliminar por medios adecuados.

Refuerzo de acero:

Se eliminará el óxido, la incrustación, el mortero, el hormigón, el polvo y otros materiales sueltos y deteriorados que reduzcan la adherencia o contribuyan a

la corrosión. Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de limpieza con chorro abrasivo o chorro de agua a alta presión para Sa 2 (ISO 8501-1).

MEZCLADO

Presec® 731 Rep se puede mezclar con un mezclador manual de baja velocidad (<500 rpm). En pequeña cantidad, Presec® 731 Rep también se puede mezclar manualmente. Vierta el agua recomendada en un recipiente de mezcla adecuado. Mientras se agita lentamente, añadir el polvo al agua y mezclar bien al menos durante 3 minutos añadiendo agua adicional durante el tiempo de mezclado, si es necesario, hasta la cantidad máxima especificada y ajustar a la consistencia requerida.

APLICACIÓN

Presec® 731 Rep se puede aplicar manualmente utilizando técnicas tradicionales. Pre humedecer completamente el sustrato preparado 2 horas antes de la aplicación. Mantenga la superficie húmeda y no permita que se seque. Antes de la aplicación, eliminar el exceso de agua, con una esponja limpia. La superficie deberá presentar un aspecto mate oscuro sin brillo y sin agua apozada.

Aplicar inicialmente una capa delgada restregando firmemente el mortero sobre el sustrato y cubriendo todos los poros del sustrato para formar una capa delgada y llenar los poros en la superficie. Asegúrese de que toda la superficie que se va a reparar se cubra con la capa restregada inicial. Aplicar capas de abajo hacia arriba presionando el mortero bien en el área de reparación.

La aplicación puede hacerse con llana o espátula directamente sobre el sustrato bien preparado.

Cuando se requiere un puente de adherencia, utilice Sikadur 32 o Colma Fix 32. El puente de adherencia debe estar fresco o pegajoso en el momento de la aplicación de la capa restregada. El acabado se puede hacer con platacho o llana tan pronto como el mortero lo permita.

TRATAMIENTO DE CURADO

Mantener húmeda la reparación por lo menos durante 72 horas. En zonas expuestas a mucho viento y sol di-

Ficha de Producto

Presec® 731 Rep

Julio 2022, Versión 01.01

020302040030000486

recto, cubrir usando un método de curado apropiado. Por ejemplo: compuesto de curado, membrana húmeda geotextil, lámina de polietileno, etc.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua inmediatamente después del uso. El material endurecido sólo puede ser removido mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

Presec® 731 Rep

Julio 2022, Versión 01.01
020302040030000486

Presec731Rep-es-CLPAREX-(07-2022)-1-1.pdf